StoLevell Deco

Akrylowa masa szpachlowa

Charakterystyka

Funkcja

Szybka dalsza obróbka

Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Optyka

Nadaje się do nakrapiania

Możliwość barwienia w 800 kolorach StoColor System

Obróbka

Możliwość obróbki maszynowej

Zakres stosowania

Do wnętrz i na zewnątrz.

Na powierzchnie ścian i sufitów

Jako masa szpachlowa o grubości warstwy max 2 mm

Nie nanosić na wilgotne i zabrudzone powierzchnie.

Dane techniczne

Grupa produktów

Masa szpachlowa

Podstawowe składniki

Dyspersja polimerowa, pigmenty mineralne, węglan wapnia, wypełniacze silikatowe, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, środki konserwujące

Parametry

Kryterium	Norma / Wytyczne	Wartość
Gęstość	DIN 53 217	1,8g/cm^3
Zaw. części stałych	VIQP 033/VILS 001 (Sto intern)	80%
Odczyn pH	VIQP 011 (Sto intern)	7
Jasność	DIN 53 778	88%
Stopień bieli	CIE	72%

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od wielkości podanych w tabeli. Różnice te nie mają jednak wpływu na jakość i właściwości produktu.

Obróbka - Wskazówki

Podłoże

Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i odspojeń. W zależności od stanu podłoża należy przeprowadzić gruntowanie.

Przygotowanie podłoża

Sprawdzić nośność istniejących powłok. Usunąć powłoki nienośne.

Gruntowanie

Podłoże		Powłoka gruntująca
Tynk podstawowy	stary	StoPlex W lub StoPrim Plex
	nowy	StoPlex W lub StoPrim Plex
Beton		StoPlex W lub StoPrim Plex
Płyty gipsowo-kartonowe		StoPrim LP
Tynk gipsowy		StoPlex W lub StoPrim Plex
Płyty wiórowe		StoPrim LP

Temperatura obróbki

Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C.

Układ warstw

Szpachlowanie

Gruntowanie:

W zależności od rodzaju i stanu podłoża

StoLevell Deco

Akrylowa masa szpachlowa

	Warstwa pośrednia: Szpachlowanie przy użyciu StoLevell Deco *Warstwa końcowa:* Organicznie wiążące farby, okładziny ścienne lub tynki Nakrapianie *Gruntowanie:* W zależności od rodzaju i stanu podłoża *Warstwa pośrednia:* StoColor Latex 3000 (mat) / Sto-Unicryl (błyszczący) *Warstwa końcowa:* Nakrapianie przy użyciu StoLevell Deco
Przygotowanie materiału	Do szpachlowania materiał jest gotowy do obróbki Przy nakrapianiu pistoletem natryskowym rozcieńczyć z wodą w ilości max 2% Przy nakrapianiu urządzeniami natryskowymi nierozcieńczony
Zużycie	**Zastosowanie** / **Zużycie ok.** na 1 mm grubości warstwy / 1,5-1,8 kg/m^2 Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest wielkością orientacyjną. Dokładne wartości zużycia należy ustalić dla danego podłoża.
Obróbka	Szpachlowanie: Nanosić pacą ze stali nierdzewnej, grubość warstwy max 2 mm. Naniesiony materiał wyrównać. Możliwość nanoszenia urządzeniami natryskowymi. Nakrapianie: Pistolet natryskowy / urządzenie natryskowe: dysza 6-8 mm, ciśnienie powietrza 3-4 bar. Dalsza obróbka po ok. 24 godzinach (przy +20°C i wilgotności wzgl. 65%)
Czyszczenie narzędzi	Wodą natychmiast po użyciu
Formy dostawy	
Opakowanie	Wiadro 25 kg
Barwa	Biała + 800 kolorów StoColor System
Połysk	Matowy
Składowanie	
Warunki składowania	Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem.
Czas składowania	Najlepsza jakość w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie)
Informacje dodatkowe	
Bezpieczeństwo	Dodatkowe informacje dotyczące obchodzenia się z produktem, składowania i usuwania odpadów znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego
	Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy skonsultować z przedstawicielem Sto-ispo Sp. z o.o.

StoLevell Deco

Akrylowa masa szpachlowa

Sto-ispo Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. (0 22) 511 61 00
fax (0 22) 511 61 01
e-mail: info.pl@stoeu.com
www.sto.pl